


(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **2002142760 A**

(43) Date of publication of application: **21.05.02**

(51) Int. Cl.

**C12N 9/96**  
**C11D 3/04**  
**C11D 3/37**  
**C11D 3/386**  
**C12S 3/04**  
**D06L 3/11**  
**D06M 16/00**  
**// C12N 9/42**  
**C12N 15/09**  
**(C12N 9/42 , C12R 1:645 ), (C12N**  
**9/42 , C12R 1:885 )**  
**D06M101:06**

(21) Application number: **2000343925**

(22) Date of filing: **10.11.00**

(71) Applicant: **MEIJI SEIKA KAISHA LTD**

(72) Inventor: **MURASHIMA KOICHIRO**  
**NISHIMURA TOMOKO**  
**KOGA JINICHIRO**  
**KONO TOSHIKI**

**(54) POLYMER-CONTAINING CELLULASE  
PREPARATION AND TEXTILE TREATMENT  
METHOD**

(57) Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a cellulase preparation comprising an endoglucanase having cellulose-binding domain(CBD) and terephthalic acid-alkylene glycol polymer(s) or terephthalic acid-oligoalkylene glycol polymer(s), markedly improved in the activity of the enzyme, thus usable in textile processings including the fluffing reduction, color clarification and color local variation for cellulosic textiles with a smaller amounts of the enzyme, leading

to significant cost reduction.

**SOLUTION:** This cellulase preparation is characterized by comprising an endoglucanase having cellulose-binding domain(CBD) and at least one of terephthalic acid-alkylene glycol polymers or terephthalic acid-oligoalkylene glycol polymers. A detergent composition is obtained by formulating the cellulase preparation in a detergent component. The other objective textile treatment method is characterized by comprising making the cellulase preparation act on a cellulosic textile fabric to improve the properties thereof.

**COPYRIGHT: (C)2002,JPO**

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-142760

(P2002-142760A)

(43)公開日 平成14年 5 月21日 (2002. 5. 21)

(51)Int.Cl.<sup>7</sup>

識別記号

F I

テ-マ-ト\* (参考)

C 1 2 N 9/96

C 1 2 N 9/96

4 B 0 2 4

C 1 1 D 3/04

C 1 1 D 3/04

4 B 0 5 0

3/37

3/37

4 H 0 0 3

3/386

3/386

4 L 0 3 1

C 1 2 S 3/04

C 1 2 S 3/04

審査請求 未請求 請求項の数14 O L (全 10 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号

特願2000-343925(P2000-343925)

(71)出願人 000006091

明治製菓株式会社

東京都中央区京橋 2 丁目 4 番16号

(22)出願日

平成12年11月10日 (2000. 11. 10)

(72)発明者 村島 弘一郎

埼玉県坂戸市千代田 5 - 3 - 1 明治製菓  
株式会社生物科学研究所内

(72)発明者 西村 智子

埼玉県坂戸市千代田 5 - 3 - 1 明治製菓  
株式会社生物科学研究所内

(74)代理人 100091096

弁理士 平木 祐輔 (外 1 名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 ポリマーを含有するセルラーゼ調製物及び繊維処理方法


(57)【要約】

【解決手段】 セルロースバインディングドメイン (C BD) を有するエンドグルカナーゼと共に、テレフタル酸-アルキレングリコールコポリマー又はテレフタル酸-オリゴアルキレングリコールコポリマーの単独又は複数を含有させてなることを特徴とする、セルラーゼ調製物;該セルラーゼ調製物を洗剤成分に配合してなる、洗剤組成物;該セルラーゼ調製物を、セルロース含有繊維に作用させ、該繊維の性質を改善させることを特徴とする、繊維の処理方法。

【効果】 本発明によれば、テレフタル酸-アルキレングリコールコポリマー又はテレフタル酸-オリゴアルキレングリコールコポリマーを含有させることによって、セルロースバインディングドメイン (C BD) を有するエンドグルカナーゼ活性を飛躍的に向上させたセルラーゼ調製物が提供される。当該セルラーゼ調製物をセルロース含有繊維の毛羽立ちの低減、色の澄明化、色の局所的変化などの繊維加工処理に用いることにより、より少ない酵素量で各処理の実施が可能になり、大幅にコストが低減化される。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 セルロースバインディングドメイン (C BD) を有するエンドグルカナーゼと共に、一般式



(式中、n, pは2から10、mは0から10、oは、1から10の整数を表す。)で示される、テレフタル酸-アルキレングリコールコポリマー又はテレフタル酸-オリゴアルキレングリコールコポリマーの単独又は複数含有させてなることを特徴とする、セルラーゼ調製物。

【請求項2】 コポリマーが、テレフタル酸-ジエチレングリコールコポリマー、テレフタル酸-トリエチレングリコールコポリマー又はテレフタル酸-テトラエチレングリコールコポリマーである請求項1に記載のセルラーゼ調製物。

【請求項3】 無機塩をさらに添加することを特徴とする、請求項1又は2に記載のセルラーゼ調製物。

【請求項4】 コポリマーの末端が、部分的又は全てスルホン酸化されていることを特徴とする、請求項1～3のいずれか一項に記載のセルラーゼ調製物。

【請求項5】 コポリマーの平均分子量が500から10,000である、請求項1～4のいずれか一項に記載のセルラーゼ調製物。

【請求項6】 コポリマーをセルラーゼ調製物に、0.1～50重量%含有させる、請求項1～5のいずれか一項に記載のセルラーゼ調製物。

【請求項7】 飛散性のない顆粒状又は安定化された液体状である、請求項1～6のいずれか一項に記載のセルラーゼ調製物。

【請求項8】 請求項1～7のいずれか一項に記載のセルラーゼ調製物を、洗剤成分に配合してなる、洗剤組成物。

【請求項9】 請求項1～7のいずれか一項に記載のセルラーゼ調製物を、セルロース含有繊維に作用させ、該繊維の性質を改善させることを特徴とする、繊維の処理方法。

【請求項10】 繊維の性質の改善が、色の澄明化である、請求項9に記載の方法。

【請求項11】 繊維の性質の改善が、毛羽の除去である、請求項9に記載の方法。

【請求項12】 繊維の性質の改善が、ストーンウォッシュ様外観や風合いの付与である、請求項9に記載の方法。

【請求項13】 テレフタル酸-アルキレングリコールコポリマー又はテレフタル酸-オリゴアルキレングリコールコポリマーの単独あるいは複数、反応系において1～1,000 mg/Lの濃度で存在させる、請求項9に記載

(I) :

【化1】

の方法

【請求項14】 繊維の浸漬、洗濯、又はすすぎ工程で行うことを特徴とする、請求項9に記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、水可溶性又は水懸濁性ポリマーを含有させることによってエンドグルカナーゼの効果を向上させたセルラーゼ調製物、当該セルラーゼ調製物を含有する洗剤、当該セルラーゼ調製物を用いる繊維の処理方法に関する。

【0002】

【従来の技術】セルラーゼには、セルロースの固い結晶領域を非還元末端からエキソ型に加水分解しセロビオースを生成するセロビオヒドロラーゼ活性、セルロースの非結晶領域をエンド型に加水分解しセルロース分子の低分子化と各種のセロオリゴ糖を生成するエンドグルカナーゼ活性、セロビオースやセロオリゴ糖をグルコースに分解するβ-グルコシダーゼ活性、の3種の酵素活性が含まれている。このうち、エンドグルカナーゼが高活性を発揮すると繊維処理に有利である。

【0003】従来より、セルロース含有繊維に所望の特性を与えるために、それをセルラーゼで処理することが行われている。例えば、繊維業界においては、セルロース含有繊維の肌触り及び外観を改善するために、あるいは着色されたセルロース含有繊維にその色の局所的な変化を提供する「ストーンウォッシュ」の外観を与えるために、セルラーゼによる処理が行われている(ヨーロッパ特許第307,564号)。また、着色されたセルロース含有繊維は繰り返し洗濯をすることによって毛羽が生じ、着色生地の色を不鮮明にすることが知られている。そこで、洗剤中にセルラーゼを含ませることによって、毛羽を除去し、着色生地の色を鮮明にする(色の澄明化)ことから(ヨーロッパ特許第220,016号)、セルラーゼを含んだ洗剤が欧米を中心に市販されている。

【0004】かかる繊維加工においては、主に木材腐朽菌であるトリコデルマ(*Trichoderma*)やフミコーラ(*Humicola*)由来のセルラーゼが使用されている。従来、セルラーゼはセルロース分解能を有する微生物を培養した培養ろ液を加工した複数のセルラーゼ成分を含む状態で利用されていた。最近では経済性を高めるために、これらセルラーゼ成分から繊維処理に高活性を有するエンドグルカナーゼのみを単離し、遺伝子工学的に増強したセルラーゼ調製物が使用されている。例えば、繊維加工

用途においては、トリコデルマ・ロンジブラシアトゥム (*Trichoderma longibrachiatum*)由来のEGIII (特表平8-507695号)、トリコデルマ・ビリデ (*Trichoderma viride*)由来のSCE3 (国際公開第WO98/54332)、フミコーラ・インソレンス (*Humicola insolens*)由来のEGIII (特表平5-509223号)やNCE4 (WO98/03640)、リゾプス・オリゼー (*Rhizopus oryzae*)由来のRCEI、RCEII、RCEIII、ムコール・サーシネロイデス (*Mucor circinelloides*)由来のMCEI、MCEII、ファイコマイセス・ニテンス (*Phycomyces nitens*)由来のPCEI (国際公開第WO00/24879) などがある。

【0005】一方、セルラーゼの効果を向上させるため、添加剤を併用することも今までに行われており、例えば、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ポリアクリルアミドなどの水溶性高分子がフミコーラ・インソレンス由来のセルラーゼの効果を増強し、着色生地の毛羽除去活性を向上させることが示されている (特表平5-507615号)。また、トリコデルマ・ビリデ (*Trichoderma viride*) の培養液のCMCアーゼ活性は、Tween20の添加によって向上することが知られている (Ooshima, H. et al., *Biotechnology and Bioengineering* 28:1727-1734, 1986)。しかしながら、上記用途に使用されるセルラーゼはいずれもコストが高い

ため、工業的実用化レベルに見合うには、そのエンドグルカナーゼ活性をさらに向上させ、セルラーゼの有する上記効果を効率的に発揮できる手段を提供することが望まれるところである。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明は、エンドグルカナーゼ活性を向上させ、毛羽立ち除去などのセルロース含有繊維改善を目的とした繊維処理を効率よくかつ安価に行うために好適に使用されうるセルラーゼ調製物を提供することを目的とする。

【0007】


【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、テレフタルイル基などの芳香環を有する疎水基を分子内に有する水可溶性又は水懸濁性ポリマーが、セルラーゼの効果向上作用を有することが従来から知られていたポリエチレングリコールよりもその効果が優れていることを見出し、本発明を完成させるに至った。

【0008】すなわち、本発明は、以下の(1)～(3)の発明に関する。

(1) セルロースバインディングドメイン (CBD) を有するエンドグルカナーゼと共に、一般式 (I) :

【0009】

【化2】



【0010】(式中、n, pは2から10、mは0から10、oは、1から10の整数を表す。)で示されるテレフタル酸-アルキレングリコールコポリマー又はテレフタル酸-オリゴアルキレングリコールコポリマーの単独又は複数を含有させてなることを特徴とする、セルラーゼ調製物。

(2) 上記セルラーゼ調製物を、洗剤成分に配合してなる、洗剤組成物。

(3) 上記セルラーゼ調製物を、セルロース含有繊維に作用させ、該繊維の性質を改善させることを特徴とする、繊維の処理方法。

【0011】

【発明の実施の形態】〔1〕セルラーゼ調製物

本発明のセルラーゼ調製物は、セルロースバインディングドメイン (CBD) を有するエンドグルカナーゼと、テレフタル酸-アルキレングリコールコポリマー又はテレフタル酸-オリゴアルキレングリコールコポリマーの単独又は複数を含んでなる。

【0012】本発明において、エンドグルカナーゼとしては、セルラーゼ生産微生物により生産されるものであればいずれも用いることが出来るが、これまでに明らかにされているエンドグルカナーゼの一般的分子構造を元

に定義すれば、エンドグルカナーゼは反応に当りセルロースと特異的に結合する部位であるセルロースバインディングドメイン (CBDと略記する)、セルロース分子を加水分解する活性ドメイン (CADと略記する)、CBDとCADをつなぐリンカー部分より構成される。糸状菌のエンドグルカナーゼはCBDを有するものとCBDの無いものに分類することができる。本発明は、上記CBDを有するエンドグルカナーゼを対象とし、トリコデルマ・ロンジブラシアトゥム由来のEGIIIと称されるエンドグルカナーゼに代表されるCBDの無いセルラーゼには適用できない。本発明が適用されるセルラーゼの例としては、フミコーラ・インソレンス由来のNCE4、EGV、トリコデルマ・レーセイ由来のEGI、トリコデルマ・ビリデ由来のSCE3を挙げることが出来る。

【0013】一方、本発明のセルラーゼ調製物に含有させるテレフタル酸-アルキレングリコールコポリマー又はテレフタル酸-オリゴアルキレングリコールコポリマーとしては、具体的には、テレフタル酸ジエチレングリコールコポリマー、テレフタル酸トリエチレングリコールコポリマー又はテレフタル酸テトラエチレングリコールコポリマーで、平均分子量が500から10,000、好まし



くは1,000から5,000のものが挙げられる。かかるコポリマーは、単独で用いてもよいが、複数を混合して用いてもよい。複数のコポリマーを用いる場合、コポリマーの分子量、鎖長は異なってもよい。アルキレンとしては、代表的にはエチレン、プロピレンが挙げられる。また、コポリマーの末端は、部分的又は全てスルホン酸化されていてもよい。

【0014】本発明のセルラーゼ調製物には、さらに無機塩を5～40%添加してもよい。無機塩としては、リン酸ナトリウム、リン酸カリウム、硫酸ナトリウムなどが挙げられる。

【0015】また、本発明のセルラーゼ調製物には、従来からのセルラーゼ調製物に一般的に含まれている成分、例えば賦形剤、防腐剤等を含有させることができる。また、セルラーゼ調製物の形態は、固形状であっても液状であってもよく、具体的には粉剤、粒剤、顆粒剤、非粉塵化顆粒剤、又は液体製剤が挙げられる。

【0016】セルラーゼ調製物のひとつである非粉塵化顆粒は、通常の乾式造粒法を用い製造することが可能である。すなわち、粉末状態のセルラーゼ酵素を、硫酸ナトリウム、塩化ナトリウムなどの無機塩、ベントナイト、モンモリナイトなどに代表される鉱物、及び澱粉、粒状セルロースなどに代表される中性の有機物から選ばれる1種又は複수에混合した後、上記のエンドグルカナーゼの効果を向上させるテレフタル酸-アルキレングリコールコポリマー又はテレフタル酸-オリゴアルキレングリコールコポリマーの単独又は複数の粉末、あるいは微細に懸濁された懸濁液を加え十分に混合又は混練する。状況に応じ、固形物を結着させるポリエチレングリコールに代表される合成高分子やスターチなどの天然高分子を適宜添加し更に混練したのち、ディスクペレッターなどの押し出し成形造粒を行い、成形物をマルメライザーにより球状に成形後、乾燥させることで非粉塵化顆粒を製造することが可能である。もちろん、顆粒表面をポリマーなどでコーティングし酸素透過や水分透過をコントロールすることも可能である。このとき、エンドグルカナーゼの効果を向上させるテレフタル酸-アルキレングリコールコポリマー又はテレフタル酸-オリゴアルキレングリコールコポリマーの単独又は複数は、上記セルラーゼ調製物に0.005～10重量%、より好ましくは、0.1～5重量%添加する。

【0017】一方、液状製剤は、セルラーゼ酵素溶液に合成高分子や天然高分子などのエンドグルカナーゼ酵素の安定化剤を配合し、必要に応じ無機塩類や合成防腐剤を添加し調製することが可能である。このとき、エンドグルカナーゼの効果を向上させるテレフタル酸-アルキレングリコールコポリマー又はテレフタル酸-オリゴアルキレングリコールコポリマーの単独又は複数を混合し用いることが可能である。非粉塵化顆粒剤同様に、エンドグルカナーゼの効果を向上させるテレフタル酸-アル

キレングリコールコポリマー又はテレフタル酸-オリゴアルキレングリコールコポリマーの単独又は複数は上記セルラーゼ調製物に0.005～10重量%、より好ましくは、0.1～5重量%を添加する。

#### 【0018】〔2〕 洗剤組成物

上記の本発明によるセルラーゼ調製物は、公知の洗剤成分、例えば、ビルダー、漂白剤、漂白活性剤、腐食防止剤、金属イオン封鎖剤、汚れ解離ポリマー、香料、他の酵素、酵素安定剤、製剤化補助剤、蛍光増白剤、発砲促進剤等に配合して洗剤組成物とすることができる。本洗剤組成物は、粒質土壌除去、色彩澄明化、脱毛羽立ち、脱ピリング及び手粗さ軽減に関し、それらを改善することができる。

#### 【0019】〔3〕 繊維処理方法

本発明の繊維処理方法は、セルロースバインディングドメイン(CBD)を有するエンドグルカナーゼを、上記のテレフタル酸-アルキレングリコールコポリマー又はテレフタル酸-オリゴアルキレングリコールコポリマーの存在下でセルロース含有繊維に作用させることにより行う。本処理方法により改善されうる、セルロース含有繊維の性質としては、以下のものが含まれる。

(1) 毛羽の除去(毛羽立ち始める速度の低減、毛羽立ちの低減)

(2) 着色セルロース含有繊維の色の局所的な変化の付与、すなわち、着色セルロース含有繊維、代表的にはジーンズへのストーンウォッシュ様の外観や風合いの付与

(3) 着色セルロース含有繊維の色の澄明化

【0020】上記の繊維処理方法は、典型的には洗濯中に実施できるが、ソーキング又はすすぎ中に実施することもできる。本発明の繊維処理方法は、具体的には、繊維が浸漬されているか又は浸漬されうる水に、本発明のセルラーゼ調製物を添加することに行うことができる。

【0021】接触温度、エンドグルカナーゼ活性を有する酵素の量などの条件は、他の種々の条件を勘案して適宜決定されてよいが、例えばセルロース含有繊維の毛羽立ち始める速度を低減するか又は毛羽立ちを低減する場合、30～60℃程度の温度で、1～1,000 mg/Lのテレフタル酸-アルキレングリコールコポリマー又はテレフタル酸-オリゴアルキレングリコールコポリマーと0.05～20mg/Lのタンパク濃度のエンドグルカナーゼ酵素を使用することにより処理することができる。

【0022】更に、着色セルロース含有繊維の色の局所的な変化をもたらす場合、30～60℃程度の温度で、1～1,000 mg/Lのテレフタル酸-アルキレングリコールコポリマー又はテレフタル酸-オリゴアルキレングリコールコポリマーと0.1～20 mg/Lのタンパク濃度のエンドグルカナーゼを使用することにより処理することができる。

【0023】上記いずれの場合も、テレフタル酸-アルキレングリコールコポリマー又はテレフタル酸-オリゴ

アルキレングリコールコポリマーの単独あるいは複数  
は、水に溶解または懸濁した形で反応系に導入される。  
ポリマーは水に完全に溶解されている必要はなく、部分  
的に懸濁されていても効果を発揮できる。また、ポリマ  
ーを添加した反応液に1～100 mMの無機塩を添加するこ  
とによりさらにセルラーゼ酵素の効果を增強できる。

#### 【0024】

【実施例】本発明を以下の実施例により更に詳細に説明  
するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではな  
い。以下において、「エンドグルカナーゼ活性」とは、  
CMCアーゼ活性を意味する。さらに、「CMCアーゼ  
活性」は、セルラーゼ酵素とカルボキシメチルセルロー  
ス(CMC、東京化成工業株式会社製)溶液を一定時間  
インキュベーション後、遊離してくる還元糖量を測定  
し、1分間に1  $\mu$ molのグルコース相当の還元糖を生成  
する酵素量を1単位と定義する。

【0025】〔実施例1〕 (ポリマーによるセルラー  
ゼのジーンズ脱色活性向上効果)

NCE4エンドグルカナーゼを、国際公開第WO98/036  
40の記載に従い、フミコーラ・インソレンスMN200  
-1に発現プラスミドpEGD01(図1)を導入する  
ことによって得られた形質転換体を培養し、その培養上  
清液を用いて、糊抜きした12オンスのブルージーンズ  
パンツの脱色処理を下記の条件にて行った。なお、上記  
プラスミドpEGD01を導入した大腸菌(*Escherichia coli*/pEGD01)はFERM BP-5973(原寄託:  
FERM P-15729、原寄託日:1996年7月  
12日)の受託番号のもと通商産業省工業技術院生命工  
学工業技術研究所に寄託されている。また、上記フミコ  
ーラ・インソレンスMN200-1は、FERM BP  
-5977(原寄託:FERM P-15736、原寄  
託日:1996年7月15日)の受託番号のもと通商産  
業省工業技術院生命工学工業技術研究所に寄託されてい  
る。

#### 【0026】(試験条件)

処理液:水道水を用いて調製した6.7mMリン酸緩衝液

#### ポリマーによるセルラーゼのジーンズ脱色活性向上率の比較

添加物	活性向上率 (%)
添加物無し	100
PEG4000	110
FR550	180
ルテンソール	94

【0029】表1に示されるように、NCE4を用いた  
ジーンズ脱色加工において、従来の知見でセルラーゼの  
活性向上効果を示すとされているポリエチレングリコ  
ール(PEG4000)とポリエーテル(ルテンソール)を添加し

(pH6.2)15Lに、フミコーラ・インソレンス培養液  
(NCE4)、各種ポリマー、およびゴムボールを適当  
量加えた。

試験機械:20kgワッシャー(三洋電機株式会社製 全自  
動洗濯機 SCW5101)

温度:55℃

時間:60分

pH:6.2

ポリマー添加量:各0.5g

ポリマーの種類:ポリエチレングリコール(分子量400  
0、市販名:PEG4000、和光純薬製)、ポリエス  
テル(テレフタル酸-テトラエチレングリコール共重合  
体、市販名:FR550、互応化学社製)、ポリエーテ  
ル(アルキルポリエチレングリコールエーテル、市販  
名:ルテンソール、BASF社製)

【0027】(ジーンズ脱色活性評価方法)脱色度は分  
光測色計(ミノルタ社製 CM-5251)を用い、L  
a b表示系のL値(明度)で評価した。コントロール  
(脱色処理をしていない糊抜きブルージーンズパンツ)  
に対する脱色処理後のブルージーンズパンツのL値の増  
加(白色度の増加)= $\Delta$ L値を求め、この $\Delta$ L値により  
脱色の度合いを評価した。すなわち、各試験区につき10  
点の $\Delta$ L値を測定し( $n=10$ )、その平均値を算出し  
た。そして、 $\Delta$ L値=7となるのに必要なセルラーゼの  
溶液量を基準に、セルラーゼ活性の向上率%を次のよう  
にして算出した。まず、ポリマーを添加した場合としない  
場合について、 $\Delta$ L値=7となるために要するセルラ  
ーゼ溶液量をそれぞれ求めた。次に、ポリマーを添加し  
ない場合に $\Delta$ L値=7となるために要するセルラーゼ溶  
液量を、ポリマーを添加した場合に $\Delta$ L値=7となるた  
めに要するセルラーゼ溶液量で割った値に100を乗じた  
値を、ポリマーによる脱色活性向上率とした。結果を表  
1に示す。

#### 【0028】

#### 【表1】

た試験区では脱色活性向上効果はほとんどみられなかつ  
たが、ポリエステル(テレフタル酸-テトラエチレング  
リコール共重合体)に顕著なセルラーゼの脱色活性向上  
効果が認められた。

【0030】〔実施例2〕（ポリマーと無機塩併用によるセルラーゼのジーンズ脱色活性向上効果）

実施例1のデニム脱色活性測定において、ポリエステル（テレフタル酸-テトラエチレングリコール共重合体、市販名：FR550）を添加した反応液に無機塩として

20 mMリン酸ナトリウム(pH 6.2)、又は20 mM硫酸ナトリウムを添加し、ジーンズ脱色活性への活性向上効果を調べた。結果を表2に示す。

【0031】

【表2】

#### 無機塩の添加によるセルラーゼのジーンズ脱色活性向上効果

添加物	活性向上率 (%)
添加物なし	100
FR550	180
FR550+20 mMリン酸ナトリウム緩衝液(pH6.2)	260
FR550+20 mM硫酸ナトリウム	300

【0032】表2に示されるように、ジーンズ脱色加工において、ポリエステル（テレフタル酸-テトラエチレングリコール共重合体）を添加した反応液に無機塩を加えると、さらにセルラーゼの脱色活性が向上することが示された。

【0033】〔実施例3〕（ポリマーによるセルラーゼのリヨセル毛羽除去活性効果）

NCE4エンドグルカナーゼを、国際公開第WO98/03640の記載に従ってフミコーラ・インソレンスにて発現させた。その培養上清液を用いて、大型ワッシャー内で毛羽立たせたりヨセルニットの生地（豊島株式会社製 染色生地 9cm×10cm、重量2g）の毛羽除去処理を下記の条件にて行った。

（試験条件）

試験機械：洗濯堅牢度試験機 L-12（株式会社大栄科学 精器製作所製）

温度：55℃

時間：60分

反応液量：40ml

反応pH：6（10mMリン酸緩衝液、脱イオン水を用いて調

製）

ポリマーの種類及び添加量： ポリエチレングリコール（分子量4000、市販名：PEG4000、和光純薬製）、ポリエステル（テレフタル酸-テトラエチレングリコール共重合体、市販名：FR550、互応化学社製）、ポリエーテル（アルキルポリエチレングリコールエーテル、市販名：ルテンソール、BASF社製）各4mg

処理液には、酵素溶液とともに、ゴムボールを適量加えた。

【0034】ポリマーを添加した場合としない場合について、形成された毛羽が目視で完全に除去されるために要するセルラーゼ溶液量をそれぞれ求めた。次に、ポリマーを添加しない場合に毛羽が完全に除去されるために要するセルラーゼ溶液量を、ポリマーを添加した場合に毛羽が完全に除去されるために要するセルラーゼ溶液量で割った値に100を乗じた値を、ポリマーによる毛羽除去活性向上率とした。結果を表3に示す。

【0035】

【表3】

#### 各種ポリマーによるセルラーゼの毛羽除去活性効果

添加物	活性向上率 (%)
添加物なし	100
PEG4000	100
FR550	200
ルテンソール	100

【0036】表3に示すように、リヨセルの毛羽取り加工において、ポリエステル（テレフタル酸-テトラエチレングリコール共重合体）に顕著な毛羽除去活性向上効果が認められた。

【0037】〔実施例4〕（ポリマーによる各種セル

ラーゼの活性向上効果）

（1）セルロースバインディングドメイン（CBD）がないエンドグルカナーゼEGIIIの精製市販セルラーゼ製剤であるSuperGX（Genencor社製）よりEGIII成分の分画精製を行った。



SuperGX製剤10gを200 mlの脱イオン水に懸濁し30分間攪拌した。懸濁液全量を10,000 r.p.m.、30分間遠心分離し、水不溶物を除去した。得られた水溶液に最終濃度80 % (V/V)となる様エタノールを添加し、析出した沈殿物を10,000 r.p.m.、30分間遠心分離することにより集めた。沈殿全量を10 mlの50mM酢酸緩衝液 (pH 4.5)、1 M硫酸アンモニウム溶液に溶解し、このうち0.5 mlを50mM酢酸緩衝液 (pH 4.5)、1 M硫酸アンモニウム溶液で平衡化したButyl-Toyopearl 650M (10 mm×10 cm) に供し、流速4.0 ml/min、50mM酢酸緩衝液 (pH 4.5)、脱イオン水、20 %エタノールの順に溶離した。20 %エタノール溶離液に溶出した活性画分を集め凍結乾燥し、1mgの蛋白を得た。活性画分は、以下に記載の綿毛羽取り活性によって評価した。N末端近傍残基分析、リシルエンドフラグメントの配列分析より、得られた蛋白をEGIIIと同定した。

【0038】(2) セルロースバインディングドメイン (CBD) があるエンドグルカナーゼ  
国際公開第WO98/54322の方法に従い、トリコデルマ・ビリデMC300-1 [FERM BP-6047 (原寄託: FERM P-15842、原寄託日: 1996年9月9日の受託番号のもと通商産業省工業技術院生命工学工業技術研究所に寄託されている)] にて発現させ、精製したSCE3、および国際公開第WO98/03640の記載に従い、フミコーラ・インソレンスMN200-1に発現プラスミドpEGD01 (図1) を導入することによって得られた形質転換体にて発現させ、精製したNCE4を用いた。なお、SCE3をコードする塩基配列を配列番号1に、またNCE4をコードする塩基配列を配列番号2にそれぞれ示す。

#### 【0039】(3) 綿毛羽除去活性測定

##### ポリマーによる各種エンドグルカナーゼの綿の毛羽除去活性向上効果

セルラーゼ成分	FR550添加による毛羽除去活性向上率 (%)
SCE3	180
EGIII	46
NCE4	240

【0042】表4に示されように、CBDを有するSCE3、NCE4に関してはポリエステル (テレフタル酸-テトラエチレングリコール共重合体) による活性向上効果を観察できたが、CBDがないEGIIIでは逆効果であることが判明した。

【0043】〔実施例5〕 (テレフタル酸-エチレングリコールコポリマー又はテレフタル酸-オリゴエチレングリコールコポリマーを効果量含有する非粉塵性粒剤

上記の各種精製エンドグルカナーゼ (SCE3、EGIII、NCE4) を用い、ポリエステル (テレフタル酸-テトラエチレングリコール共重合体、市販名: FR550 (互応化学社製)) によるセルラーゼ活性向上効果が無染色の綿ニット生地 (日東紡績株式会社製 綿スムースニットNo.3900を大型ワッシャー中で毛羽立たせたもの、9cm×10cm) の毛羽除去処理を下記条件で行うことによって評価した。

(試験条件)

試験機械: 洗濯堅牢度試験機 L-12 (株式会社大栄科学精器製作所製)

温度: 55℃

時間: 120分

反応液量: 40ml

反応pH: NCE4、EGIIIはpH6 (50mM酢酸緩衝液)、

SCE3はpH 4.5 (50mM酢酸緩衝液)

緩衝液は、いずれも脱イオン水を用いて調製した。ポリマーの種類と添加量: FR550 (互応化学社製) 4mg精製エンドグルカナーゼ酵素液とともにゴムボールを適当量加えた。

【0040】FR550を添加した場合としない場合について、形成された毛羽が目視で完全に除去されるために要するセルラーゼ溶液量をそれぞれ求めた。次に、FR550を添加しない場合に毛羽が完全に除去されるために要するセルラーゼ溶液量を、FR550を添加した場合に毛羽が完全に除去されるために要するセルラーゼ溶液量で割った値に100を乗じた値を、FR550による毛羽除去活性向上率とした。結果を表4に示す。

【0041】

【表4】

セルラーゼ調製物の製造)

下記表5に示す原材料を混合後、10 %の水を添加し混練する。混練物をディスクベレッターに送り成形加工した。得られた射出物をマルメライザー (不二パウダル社製) を用い粒状とし、乾燥、篩かけし造粒物を得た。

【0044】

【表5】



原材料	配合
中性無水ボウショウ（四国化成社製）	20 %
コーンスターチ（数島スターチ社製）	63.5 %
PEG4000（日本油脂株式会社製）	2.0 %
ポリエステル（FR550、互応化学工業株式会社製）	7.0 %
塩化マグネシウム	0.5 %
明治セルラーゼHEP-100（明治製菓社製）	4.0 %
カルボキシメチルセルロース（第一工業薬品社製）	3.0 %

## 【0045】

【発明の効果】本発明によれば、テレフタル酸-アルキレングリコールコポリマー又はテレフタル酸-オリゴアルキレングリコールコポリマーを含有させることによって、セルロースバインディングドメイン（CBD）を有するエンドグルカナーゼ活性を飛躍的に向上させたセルラーゼ調製物が提供される。当該セルラーゼ調製物をセ

ルロース含有繊維の毛羽立ちの低減、色の澄明化、色の局所的变化などの繊維加工処理に用いることにより、より少ない酵素量で各処理の実施が可能になり、大幅にコストが低減化される。

## 【0046】

## 【配列表】

## SEQUENCE LISTING

&lt;;110&gt;; MEIJI SEIKA KAISHA, LTD.

&lt;;120&gt;; Cellulase preparations containing polymer and method for treating fabrics

&lt;;130&gt;; P00-0836

&lt;;160&gt;; 2

&lt;;170&gt;; PatentIn Ver. 2.0

&lt;;210&gt;; 1

&lt;;211&gt;; 1720

&lt;;212&gt;; DNA

&lt;;213&gt;; Trichoderma viride

&lt;;220&gt;;

&lt;;221&gt;; intron

&lt;;222&gt;; (500)..(682)

&lt;;400&gt;; 1

ggtgtgtcat ttctcctcaa catactgcct ttcaacaact ttgcctcct ccctggcctg 60  
 atatcccaat atcagttttt ccaaagtag caagtcata gtaaattctgc tcatctatca 120  
 ttaatcagtg cccatagtgt ctgtctgttg attgcctccc gccatacacg atgaacagga 180  
 ccatggetcc attgtgtctt gcagcgtcga tactcttcgg gggcgtgct gcacaacaga 240  
 ctgtctgggg acagtgtgga ggtattggtt ggagcggacc tacgagttgt gtccttgat 300  
 cagcttggtt tactctcaat cttattatg cgcaatgcat tccgggggcc actagtatca 360  
 ccacctgac ccgaccccc tcgggtccaa ccaccaccac cagagccacc tcaacgacct 420  
 catctccgcc accgaccage tctggagttc gatttgctgg cgtaacatc gcgggctttg 480  
 acttcgatg taccacagag tatgtcttca tgttgcata tgttgctggc tgagtattct 540  
 gggcgatga tttatagctg tgcgggctgc aaaacaccgc cggcttgcca ctatcaaggc 600  
 atagttgata ggcggcgggtg tttcttcaa tcccctgatt acactctcaa gaatctagt 660  
 gctgatgat gtagattac agtggcactt gcgttacatc gaaggtttat cctccgttga 720  
 agaacttcac tggggcaaac aactaccgg acggtatcgg ccagatgcag cacttcgtca 780  
 acgatgatgg gatgactatt ttccgcctac ccgtcggatg gcagtacctc gtaaacaaca 840  
 atctgggtgg aactctcgat tccaccagta tctcgaagta tgatcagctc gttcaggggt 900  
 gcctgtctct cgggtgtatac tgcatactg acatccacaa ttatgctcga tggaacggtg 960

gaatcattgg ccaggaggc cctacaaatg cccagttttac cagtctttgg tcgcagttgg 1020  
 catcgaagta cgcgtctcag tcgaggggtgt ggttcggaat aatgaatgag ccccacgacg 1080  
 tgaacatcaa cacttgggtt gccacgggtt aagagggtcgt cactgcaatc cgcaacgccg 1140  
 gtgtacgtc gcaatacatt tctctgcctg gaaatgatta tcaatctgcg gcagctttta 1200  
 tttccgatgg cagtgcagcc gccctgtctc aggtaacgaa ccctgatgga tcaacaacga 1260  
 atctaattctt cgatgtccac aagtacttag actcggacaa ctccggtact cagccgaat 1320  
 gcactacaaa caacatcgac ggcgcctttg ctctctcgc cacttggctt cgacagaaca 1380  
 accgccaggc tattctgacg gaaaccggcg gtggcaatgt tcagtcctgc atccaagatt 1440  
 tgtgccaaca gatccagtac ctcaaccaga actcagatgt ctatcttggc tatgttggt 1500  
 ggggtgccgg ttcatttgat agcacttata ttctgacgga aacgcctact ggaagcggta 1560  
 actcgtggac ggacacatcc ctagttagct cgtgtctcgc caggaagtaa caccgaggtc 1620  
 gattgcagga gccttgtaa tagcgatttc atcttgcgtg acataattct tactctctga 1680  
 agccgcttgt tctgggtatg tgtcttgaca ggtttctaga 1720

&lt;;210&gt;; 2

&lt;;211&gt;; 1257

&lt;;212&gt;; DNA

<;213>; *Humicola insolens*

&lt;;220&gt;;

&lt;;221&gt;; intron

&lt;;222&gt;; (453)..(509)

&lt;;400&gt;; 2


aatgacgggg caacctccc cccgggccc actcttgggt ttggtttgac aggcgctctg 60  
 tctcttgcgt cctcttacta cgcctgcctg gacctacgt ctcaactccg attcaagatg 120  
 cgttctccc ctctctccg ctccgccgtt gtggccgcc tgccggtgtt ggcccttgcc 180  
 gctgatggca agtccaccg ctactgggac tgctgcaagc ctctgtcgg ctgggccaag 240  
 aaggtcccc tgaaccagc tgtcttctcc tgcaacgcca acttccagcg tctcactgac 300  
 ttcgacgcca agtccggctg cgagccgggc ggtgtgcct actcgtgcgc cgaccagacc 360  
 ccatgggtg tgaacgacga ctctgcgttc ggttttgcgt ccacctctat tgccggcagc 420  
 aatgaggcgg gctggtgctg cgcctgctac gagtaagctt tggtcgcgtg tgtaacactg 480  
 tgcaggcata gcactaacca cctcccaggc tcaccttacc atccggctct gttgctggca 540  
 agaagatggt cgtccagtcc accagcactg gcggtgatct tggcagcaac cacttcgac 600  
 tcaacatccc cggcggcggc gtcggcatct tcgacggatg cactccccag ttcggcggtc 660  
 tgcccgcca gcgtacggc ggcattctgt cccgcaacga gtgcgatcgg tccccgacg 720  
 ccctcaagcc cggctgctac tggcgcttcg actggttcaa gaacgccgac aaccgagct 780  
 tcagcttccg tcaggtccaa tgccagccg agctcgtcgc tcgcaccgga tgccgccgca 840  
 acgacgacgg caacttccct gccgtccaga tccccccag cagcaccagc tctccggtcg 900  
 gccagctac cagtaccagc accacctcca cctccaccac ctgagcccc cccgtccagc 960  
 ctacgactcc cagcggtgc actgctgaga ggtgggctca gtgcggcggc aatggctgga 1020  
 gcggtgcac cactgcgtc gctggcagca cctgcacgaa gattaatgac tgggtaccatc 1080  
 agtgctgta aacgcagggc agcctgagaa ccttactggt tgcgcaacga aatgacactc 1140  
 ccaatcactg tattagttct tgtacataat ttctcatcc ctccagggat tgtcacatat 1200  
 atgcaatgat gaatactgaa cacaacctg gccgcttgaa ctggccgaag gaatgcc 1257

【0047】

【図1】プラスミドpEGD01の構造を示す。

【図面の簡単な説明】

【 図 1 】



フロントページの続き

(51)Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	ノート (参考)
D 0 6 L 3/11		D 0 6 L 3/11	
D 0 6 M 16/00		D 0 6 M 16/00	A
// C 1 2 N 9/42		C 1 2 N 9/42	
15/09	Z N A	(C 1 2 N 9/42	
(C 1 2 N 9/42		C 1 2 R 1:645)	
C 1 2 R 1:645)		(C 1 2 N 9/42	
(C 1 2 N 9/42		C 1 2 R 1:885)	
C 1 2 R 1:885)		D 0 6 M 101:06	
D 0 6 M 101:06		C 1 2 N 15/00	Z N A A

(72)発明者 古賀 仁一郎  
 埼玉県坂戸市千代田5-3-1 明治製菓  
 株式会社生物科学研究所内  
 (72)発明者 河野 敏明  
 埼玉県坂戸市千代田5-3-1 明治製菓  
 株式会社生物科学研究所内

F ターム (参考) 4B024 AA20 BA12 CA01 DA11 EA04  
 GA11  
 4B050 CC03 CC07 DD03 GG03 HH04  
 KK02 KK16 LL04  
 4H003 DA01 EA07 EB38 EC03 FA21  
 4L031 BA39 DA00 DA01 DA09